

TECHNICKÝ LIST

METYLAN SPECIAL



Vysoce kvalitní speciální lepidlo na tapety z metylcelulózy s umělou pryskyřicí.

OBLAST POUŽITÍ

Pro bezpečné lepení těžkých papírových tapet, profilovaných tapet, tapet ze surových vláken, strukturních tapet, netkaných tapet Stabilit® s hladkým rubem, vinylových tapet, tapet z přírodních surovin (např. trávy, dřeva, korku, juty, hedvábí, lnu), fototisků, tekka, textilních tapet, makulatury v rolích a beze zbytku odstranitelných tapet.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Vysoká, zesílená lepivost
- Vysoká odolnost proti vlhkosti
- Vysoká počáteční přilnavost s dobrou možností oprav (posouvání)
- Dobré krytí rubu tapet
- Odolné proti teplotním výkyvům, proti vápnu a cementu
- Snadné rozmíchání, snadné nanášení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní materiál	Metylcelulóza s umělou pryskyřicí
Hmotnost v sytkém stavu	500 – 600 g/litr
Rozpustnost	Během cca 30 minut se rozpustí ve studené vodě
Vzhled roztoku	Mléčně bílý
Hodnota pH vodního roztoku	V neutrální oblasti (okolo pH 7)
Vlastnosti hotového lepidla	Netáhne se, husté

BALENÍ

Láhev 1 litr. Karton 40ks

PODKLADY

Podklady musí být hladké, suché, čisté, savé a nosné.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Stěny a stropy důkladně očistit. Staré tapety odstranit odstraňovačem tapet Metylan Odstraňovač Tapet. Trhliny a otvory uzavřít tapetářskou a renovační stěrkovací hmotou Metylan. V případě potřeby vyhladit podklad plošnou stěrkou Metylan. Silně savé podklady natřít lepidlem na tapety Metylan special (poměr 1:40).

ROZMÍCHÁNÍ LEPIDLA

Obsah balení zamíchat do studené vody (poměr viz tabulka). Po 2-3 minutách ještě jednou promíchat. Po cca 30 minutách dobře promíchat: Metylan je připraven k použití.

TAPETOVÁNÍ

a) Tapety a surové vlákno

Rovnoměrně natřít lepidlem, složit a nechat změkhnout. Pak tapetovat.

b) Strukturální tapety

Tapety rovnoměrně natřít lepidlem, jednou přeložit v polovině a srolovat. Po dostatečném změknutí (cca 10 minut) nalepit „na styk“, válečkem nebo stěrkou přitlačit tak, aby se netvořily vzduchové bubliny.

c) Netkané tapety s hladkým rubem

Lepidlo nanést na podklad kartáčem nebo válečkem v nepříliš silné vrstvě. Pruhy přiložit „na styk“ do ještě vlhkého lepidla a válečkem z pěnové gumy přitlačit tak, aby se netvořily vzduchové bubliny.

d) Přidání disperzního lepidla

Přidání cca 20 % disperzního lepidla (do rozmíchaného lepidla) zvyšuje odolnost vůči vlhkosti a pevnost. Mimoto umožňuje přidávek disperzního lepidla u štěpitelných tapet, resp. štěpitelné makulatury, po stažení vrchní vrstvy při správném zpracování přetapetování zbylé vrstvy papíru.

e) Ostatní:

Odstávající spáry (papírový rub na vinylový líc) např. v rozích, kolem komínů a v okenních otvorech přilepit lepidlem na spáry a pro opravy Metylan Naht und Reparatur (na opravy).

TECHNICKÝ LIST



METYLAN SPECIAL

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Studenou vodou.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA

Zbytky lepidla na líci ihned odstranit houbou a čistou vodou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nejsou nutná.

SKLADOVÁNÍ

Prášek skladovat v suchu. Minim. trvanlivost: viz obal.

DALŠÍ POZNÁMKY

Dbát na doporučení výrobců tapet.

UPOZORNĚNÍ

Při zpracování tohoto technického listu jsme vzali ohled na současný stav technického vývoje podle našich zkušeností. Pozor: Výše uvedené údaje mohou být jen obecnými doporučeními. Vzhledem k podmínkám zpracování a užití, které leží mimo oblast našeho vlivu, a mnohosti různých materiálů doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet vlastních pokusů. Proto nelze z údajů uvedených v tomto listu vyvodit ručení za konkrétní výsledky použití. V rámci našich prodejních podmínek přebíráme záruku za trvale neměnnou vysokou kvalitu našeho výrobku.

Distributor:

Henkel CR spol. s r.o.,

U Pruhonu 10, 170 04 Praha 7

tel: 220 101 101

www.metylan.cz