

**TMEL NA PARKETY**

Tmel na parkety je mimoriadne kvalitný jednozložkový pružne plastický špárovací tmel, vyrábaný vo farbách dreva.

**Technické dáta:**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Báza</b>                           | kopolymérna disperzia |
| <b>Konzistencia</b>                   | stabilná pasta        |
| <b>Systém vytvrdzovania</b>           | fyzikálne vysychanie  |
| <b>Tvorba šupky*</b> (20°C/65% r. v.) | cca 20 min.           |
| <b>Zmrštenie</b>                      | cca 15%               |
| <b>Špecifická hmotnosť</b>            | cca 1,60 g/ml         |
| <b>Teplotná odolnosť</b>              | -20°C až +80°C        |
| <b>Maximálna deformácia</b>           | ± 15%                 |

(\*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a objeme nanoseného tmelu

**Charakteristika:**

- jednoduchá aplikácia
- farebne stály, vodeodolný po vytvrdnutí
- mimoriadne dobre príľnavý aj na porézne materiály
- pretierateľný parketárskymi lakmi

**Príklady použitia:**

- tmelenie spojov s pohybom do 15%
- tmelenie spojov medzi drevenými parketami (mozaiky aj veľkoplošné)
- spojovací tmel medzi prvkami drevených podláh a stenami

**Prevedenie:**

*Farba:* biely, breza, buk, dub, smrek/jaseň, teak, čerešňa

*Balenie:* kartuša 300 ml

**Skladovateľnosť:**

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

**Podklady:**

*Vhodné povrchy:* všetky bežne dostupné druhy parkiet, drevených povrchov a ostatných poréznych stavebných materiálov.

*Stav povrchu:* Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

*Príprava:* povrch dôkladne vyčistite, viacej porézne materiály možno pred zahájením tmelenia napenetrovať zriedeným Tmelom na parkety (1 diel Tmelu na parkety a 2 diely vody)

**Odporúčame vždy uskutočniť predbežný test príľnavosti.**

**Pracovný postup:**

*Nanášanie:* aplikačnou pištoľou (ručnou alebo pneumatickou).

Prebytočný tmel odstráňte ešte pred jeho zaschnutím.

*Pracovná teplota:* +5°C až +30°C

*Čistenie:* Vodou bezprostredne po aplikácii.

*Opravy:* **Tmel na parkety**

**Veľkosť špáry:**

*Minimálna šírka:* 5 mm

*Maximálna šírka:* 20 mm

*Minimálna hĺbka:* 5 mm

Odporúčanie: hĺbka špáry = šírka špáry

**Bezpečnosť a hygiena:** viď bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete

**Upozornenie:**

Nepoužívajte na miestach kde je tmel trvalo vystavený vode.

Vzhľadom k šírke ponuky parketových lakov uskutočnite pred zahájením práce väčšieho rozsahu predbežné skúšky zlučiteľnosti tmelu a náteru. U farebných typov zabráňte znečisteniu okolia. Pigmenty obsiahnuté v tmele, zvlášť pri snahe o umytie vodou a riedidlami, môžu prepenetrovať do hĺbky dreva a spôsobiť škvrny. Používajte krycie pásky napr. Páska maskovacia Soudal. V prípade potreby brúsenia tmeleného povrchu dbajte na zarovnanie tmelu a odstránenie brúsnych zvyškov a prachu. Pri následnom prelakovaní by mohli vzniknúť na ploche viditeľné nerovnosti