



Pattex Wood Super 3

Biele lepidlo na báze polyvinylacetátu

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Wood Super 3 je vodovzdorné disperzné lepidlo na báze polyvinylacetátu.

OBLASŤ POUŽITIA

- na montážne a konštrukčné lepenie v interiéri aj exteriéri, napr. okná, dvere
- lamelovanie okenných hranolov
- veľkoplošné lepenie, napr. lepenie vrstvených lisovaných dosiek na drevotrieskové dosky na parapety
- lepenie škár, napr. na kuchynské pracovné dosky, ako aj na všetky druhy lepenia vo vnútorných priestoroch so silným klimatickým kolísaním a vlhkosným zaťažením

VLASTNOSTI

- vysoká pevnosť spoja
- vodovzdorný
- vodotesné lepenie
- tepelná odolnosť spoja podľa Watt 91 > 7N/mm²
- takmer neobmedzené využitie aj pre náročné druhy drevnín
- pridaním tvrdidla Ponal D4 - je možné po dobu 8 hodín dosiahnuť kvalitu EN204/D4
- po uplynutí 8 hodín sa lepidlo vracia na kvalitu EN204/D3

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie:	polyvinylacetát
Hodnota pH:	cca 3
Pevnosť spoja:	podľa EN204/D3
Hustota:	cca 1,1 g/cm ³
Lepný spoj:	po vytvrdnutí transparentný, pružný, šetrný k nástrojom, odoláva stárnutiu
Spotreba:	cca 150 g/m ² podľa nasiakavosti podkladu
Otvorená doba:	cca 12 minút pri teplote +23°C (D3) cca 10 minút pri teplote +23°C (D4)
Balenie:	250 ml, 750 ml

NÁVOD NA POUŽITIE

Priprava materiálu

Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty, plochy musia do seba presne zapadať. Špeciálne druhy drevnín ako napr. tиковé drevo, umyté rozpúšťadlom. Vlhkosť dreva musí byť v rozmedzí 8-12%. Vyššia vlhkosť predlžuje dobu vytvrdnutia.

Nanášanie lepidla

Jednostranne v tenkej vrstve štetcom, plastovou stierkou, valčekom na lepidlo alebo strojovým zariadením na nanášanie lepidla. Na tvrdé drevo, masívne, ako aj exotické dreviný sa odporúča obojstranný



nános. Lepidlo nesmie prísť do styku s pracovnými nástrojmi s obsahom železa (nebezpečenstvo zafarbenia). Lepené plochy spojte počas otvorenej doby a zalisujte, napr. svorkami.

Lisovací tlak / zalisovanie

V závislosti od štruktúry, tvaru a hrúbky materiálu najmenej 0,2 N/mm² (2kp/cm²), tvrdé drevo a dosky HPL 0,3 - 0,5 N/mm² (3-5 kp/cm²).

Lisovacia doba

Lisovacia doba závisí od teploty, druhu a vlhkosti dreva a množstva naneseného lepidla. Pri normálnych podmienkach sú lisovacie doby nasledovné:

Lepenie dreva: cca 15-20 minút pri +20°C
cca 25-30 minút pri +10°C

Lepenie dosiek s vrstvou lisovacej hmoty: cca 40 minút pri +20°C
cca 25 minút pri +40°C
cca 15 minút pri +60°C

Pri lisovaní za tepla spracovávajú materiál až po ochladení (t.j. cca po 2 hodinách).

Otvorená doba

Otvorená doba závisí od teploty v miestnosti, vlhkosti vzduchu a dreva, hrúbky nános lepidla. Pri teplote miestnosti +23°C je otvorená doba cca 12 min. Diely spojte, kým je lepidlo ešte vlhké.

Zmena zafarbenia dreva

Hodnota pH Pattex Super 3 je cca 3. Pri špeciálnych druhoch dreva nie je spôsobená žiadna zmena zafarbenia, pokiaľ nebolo lepidlo nanášané kovovými, železo obsahujúcimi nástrojmi. Zmenu zafarbenia odstránite podľa okolností 2-3% vodným roztokom kyseliny šťaveľovej.

NEPREHLIADNITE

Pokyny na likvidáciu

Zvyšky výrobku vytlačte, nechajte vytvrdnúť a odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Čistenie pracovných nástrojov

Ihneď po použití studenou vodou.

Likvidácia odpadu: Na recykláciu odovzdávať len úplne vyprázdnené nádoby (vrátane hnacieho plynu).

Skladovanie: Nádoby s lepidlom skladujte dobre uzatvorené na suchom a chladnom mieste pri teplote nad +5°C. Stuhnuté lepidlo nechajte zahriať pri izbovej teplote, potom poriadne premiešajte. Neznižuje sa tým kvalita.

Spotrebujte do: 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale v tvare RMMDD-XX, kde R-rok, M-mesiac, D-deň, X-šarža.

UPOZORNENIE:

Bezpečnostné údaje vid. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popri prípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Tel.: 02/50 246 111, Fax: 02/50 246 384, www.pattex.sk