

# TECHNICKÝ LIST

## Pattex Power Fix – montážne lepidlo v tlakovej nádobe

ZDOKONALENÁ DISPERZNÁ TECHNOLOGIA PRE VŠETKY INTERIÉROVÉ APLIKÁCIE



### VLASTNOSTI

Pattex Power Fix je disperzné lepidlo s okamžitou počiatočnou príľnavosťou pre všetky interiérové aplikácie. Jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý. Vďaka revolučnému baleniu nepotrebujete na jeho použitie aplikačnú pištoľ. Lepidlo sa dávkuje stlačením červenej spúšte. Pohodlné, bezpečné a jednoduché použitie.

- ▶ profesionálne disperzné lepidlo s vysokou počiatočnou príľnavosťou
- ▶ nie je potrebné používať mechanické fixačné prostriedky
- ▶ vysoká lepiaca sila hlavne drevo/drevo
- ▶ po vytvrdnutí pretierateľný
- ▶ vyplňa medzery až do 10 mm
- ▶ minimálna teplota pri aplikácii +10°C
- ▶ minimálny zápach

### OBLASTI POUŽITIA

Minimálne jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý.

Na bezpečné uchytenie:

- drevených dosiek a zárubní
- keramiky, keramických obkladov, kameňa, betónu, korku, PVC-U (nemäkčeného PVC), plastov\*, kobercov, kovu (zabezpečeného proti korózii), sadrokartónu,
- dekoratívnych dosiek a prvkov vyrobených z polystyrénu, polyuretánovej vytvrdnutej peny a sadry
- zvukovo izolačných a lepenkových dosiek
- pre interiérové aplikácie

\* Pre zabezpečenie požadovaných vlastností a kompatibility s lepidlom najprv vykonajte skúšobný test. Veľmi dobre lepí nemäkčené plasty. Nevhodný na lepenie polyetylénu, polypropylénu. Nevhodný na aplikácie namáhané častým kontaktom s vodou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Zloženie:</b>	plastická disperzia na báze vody bez rozpúšťadiel
<b>Farba:</b>	biela
<b>Tepelná odolnosť:</b>	-20°C až +70°C
<b>Počiatočná príľnavosť:</b>	100 kg/m <sup>2</sup>
<b>Konečná pevnosť:</b>	5 až 6 N/mm <sup>2</sup> (pevnosť v šmyku drevo/drevo pri izbovej teplote)
<b>Veľkosť škár na vyplnenie:</b>	max. 10 mm
<b>Hustota:</b>	cca 1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplota spracovania:</b>	+10°C až 25°C
<b>Otvorená doba:</b>	cca 15 min.
<b>Doba vytvrdnutia:</b>	min. 48 hodín pri hrúbke vrstvy 3 mm, doba sa predlžuje pri hrubšej vrstve alebo pri vysokej vlhkosti vzduchu
<b>Úbytok materiálu:</b>	max. 20%
<b>Spotreba:</b>	cca 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Príklady maximálnej pevnosti pri konštantnom zaťažení:</b>	
<b>Drevo/drevo:</b>	3 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Drevo/ALU:</b>	3 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Drevo/PVC:</b>	1 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Skladovanie:</b>	24 mesiacov v uzavretom obale, na chladnom a suchom mieste

### BALENIE

250 g tlaková nádoba

### SPRACOVANIE

Montážne lepidlo Pattex Power Fix je vhodná na nasledovné povrchy:

- omietky (v interiéri)
- betón, pórovitý betón
- pemza
- sadrokartón
- drevené materiály (drevotriekové panely)

**TECHNICKÝ LIST****Pattex Power Fix – montážne lepidlo v tlakovej nádobe**  
ZDOKONALENÁ DISPERZNÁ TECHNOLOGIA PRE VŠETKY INTERIÉROVÉ APLIKÁCIE

- polyuretánové vytvrdnuté peny
- neodporúča sa na lepenie materiálov, ktoré sú často namáhané vodou

**Príprava podkladu:**

Povrch musí byť čistý a zbavený prachu, mastnoty a olejov. Povrch nesmie byť vystavovaný dlhodobému kontaktu s vlhkosťou. Jednej z lepených povrchov musí byť nasiakavý, pretože pre dosiahnutie pevného spoja je potrebné, aby sa voda v lepidle odparila. V prípade veľmi nasiakavých povrchov, ako sadra, MDF, drevotrieska (nie OSB dosky) či hlinené tehly, je možné, že lepidlo zaschne veľmi rýchlo po obvodu nánosu a vnútorná časť spoja nevytvorí dostatočnú väzbu. Na zabezpečenie požadovaného spojenia rýchlo absorbujúcich povrchov, pred lepením povrch navlhčíte vodu pomocou rozprašovača alebo vlhkou handrou.

Na povrchy neabsorbujúce alebo citlivé na vlhkosť použite Pattex PL700 Total Fix.

Na odstránenie zvyškov lepidla na PU dekoratívnych dieloch použite brúsny papier alebo rozpúšťadlo na báze acetónu, Pattex Power Fix aplikujte až po jeho dôkladnom očistení povrchu.

**Aplikácia:**

Odstraňte červený uzáver a odlomte plastovú poistku (1). Špičku otočte o 90° doľava a červenou pohyblivou časťou na spúšti nastavte požadované dávkovanie (2). Lepidlo aplikujte stlačením červenej spúšte (3). Po aplikácii špičku otočte späť o 90° a nasadte červený uzáver (4).

**Lepidlo nanášajte len na jeden z lepených povrchov:**

- 1) vo forme bodov na vyhladenie nerovnomerných povrchov
- 2) vo forme vlnoviek pre dosiahnutie vyššej počiatocnej príľnavosti na širších povrchoch
- 3) v pruhoch na menšie povrchy (v prípade použitia v exteriéri pružky aplikujte vertikálne)

**Ďalšie informácie:**

- 5-10 minút po aplikácii lepidla je možné polohu lepených predmetov upraviť.
- Minimálna aplikačná teplota je +10°C.
- Lepidlo je vhodné hlavne na aplikácie v interiéri. Je dôležité vyhnúť sa priamemu a dlhodobému kontaktu s vlhkosťou a vodou.

**Čistenie náradia:**

Zvyšky lepidla odstráňte ihneď pomocou vlhkej handry. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky.

**SKLADOVANIE**

- Neotvorené lepidlo je možné skladovať na chladnom a suchom mieste až 24 mesiacov.
- Skladujte mimo dosahu detí.
- Po otvorení náplň dôkladne uzavrite a urýchlene spotrebujte.
- Nevystavujte teplu, plameňom a iskrám. Skladujte v chlade. Mráz produktu nevedá, ale pri dlhodobom skladovaní odporúčame teplotu skladovania nad 0°C.

**PRVÁ POMOC**

Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku.

**UPOZORNENIE:**

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popri prípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**DISTRIBUTÉR:**

Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/50 246 111, Fax: 02/50 246 384, e-mail: lepidla@sk.henkel.com  
www.pattex.sk