

TECHNICKÝ LIST

Pattex Repair Epoxy Super Strong 5 min

RÝCHLOTVRDNÚCE DVOJZLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO



OBLASTI POUŽITIA

Rýchlotvrdnúce dvojzložkové epoxidové lepidlo. Vďaka špeciálnemu statickému zmiešavaču je zmiešanie oboch zložiek precízne, čo umožní priame nanášanie lepidla na lepený predmet. Lepí, opravuje a fixuje takmer všetky druhy materiálov: drevo, kov, sklo, keramiku, gumu, kožu, kameň, kartón a väčšinu plastov. Nevhodné na lepenie PP, PE, PTFE. Použitie v interiéri aj exteriéri. Lepidlo sa pri vytvrdzovaní nezmršťuje ani nerozpína. Vytvrdnuté lepidlo je možné mechanicky upravovať: brúsiť, vŕtať, pretierať a inak mechanicky upravovať. Odoláva vode, olejom a bežným rozpúšťadlám.

- ▶ Viacúčelové dvojzložkové epoxidové lepidlo
- ▶ Rýchle vytvrdenie - vytvrdzuje do 1 minúty (pri +23°C)
- ▶ Odoláva poveternostným vplyvom
- ▶ Pre interiér aj exteriér
- ▶ Jedinečný dávkovací systém - žiadne miešanie špachtľou, žiadny neporiadok, priama aplikácia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	transparentná
Konečná pevnosť:	až 120 kg/cm ² . Konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách pri teplote +23°C (ocel/ocel)
Tepelná odolnosť:	od -20°C do +120°C. Vysoko namáhané spoje dlhodobo nevystavujte teplotám vyšším ako +60°C.
Pevnosť v šmyku:	10-13 N/mm ² (ocel/ocel)
Bezpečnosť:	viď. kartu bezpečnostných údajov

BALENIE

Injekčná tuba so zložkami A a B: 14 ml

SPRACOVANIE

Lepené plochy musia byť suché, čisté a zbavené mastnoty. Pokiaľ je možné, lepené plochy pred lepením zdrsníte.

1. Uzatváraciu špičku vyberte z obalu. Striekačku s lepidlom držte tak, aby tryska smerovala nahor. Bublíny v lepidle sa tak dostanú hore. Odloňte bezpečnostný uzáver na špičke striekačky.
2. Naskrutkujte zmiešavač (až nadoraz).
3. Stláčaním sa obe zložky dôkladne premiešajú už v zmiešavači. Lepidlo naneste na jeden z lepených povrchov. Oba lepené diely dôkladne stlačte. Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte pomocou čistého liehu.
4. Po aplikácii zmiešavač odskrutkujte, skôr ako lepidlo vo vnútri vytvrdne. Špičku striekačky očistite handričkou. Nasadte uzatváraciu špičku.

Zmes lepidla je spracovateľná do 4 minút a vytvrdzuje do 5 minút (pri +23°C). S lepenými dielmi je možné manipulovať až po 30 minútach (pri +23°C). Spoj úplne vytvrdne až po 24 hodinách a udrží záťaž až 120 kg/cm² (pri +23°C, ocel/ocel).

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte pri teplotách od +10°C do +30°C. Doba skladovania je 2 roky v pôvodnom, neotvorenom obale.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com